



Надежная интерьерная

Классика десятилетий

Alpina Надежная интерьерная

Описание продукта:

матовая дисперсионная краска с хорошей укрывистостью для многостороннего применения в Вашем доме. Стойкая к нагрузкам, зарекомендовавшая себя на протяжении десятилетий - проверенная классика для внутренних работ.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

2,5 л, 5 л, 10 л

Назначение:

Классическая матовая поверхность
Износостойкая

Свойства:

- Водоразбавляемая
- Экологически чистая
- Легко наносится
- Превосходно укрывает на кромках
- Хорошая износостойкость

Пригодные подложки:

- Минеральные подложки:
- известково-цементные штукатурки
 - гипсовые штукатурки, гипсокартона
 - силикатный кирпич
 - керамический кирпич
 - бетон
- Старые покрытия с хорошей несущей способностью:
- дисперсионные матовые шпательки, штукатурки и краски
 - структурные обои

Цветовые тона/ Колеровка:

краска предназначена для использования в белом цвете, а также может быть заколерована в один из многочисленных светлых оттенков с помощью колорантов Alpina Kolorant или Alpina Tint.

Степень глянца:

матовая

Инструмент / Температура / Нанесение:

перед использованием тщательно перемешать, нанести краску в два слоя. Краску для первого слоя разбавить не более чем 10% воды, краску для второго слоя нанести неразбавленной или, при необходимости, разбавить макс. 5% воды. Способ нанесения: кистью или валиком. Легко наносится. Не наносить при температуре подложки и воздуха ниже +5°C. После использования инструменты вымыть водой с мылом.

Время высыхания:

при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает через 4-6 часов; через 12 часов можно наносить следующий слой краски. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится.

Расход:

10 литров хватает приблизительно на 70 м² (ок. 130 мл/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается.

Структура покрытия / Разбавление:

Промежуточное покрытие:

Alpina Надежная интерьерная разбавленной максимум 10% (по объёму) воды.

Финишное покрытие:

неразбавленной Надежная интерьерная, в случае необходимости разбавить максимум 5% воды.

При необходимости грунтовать с помощью Alpina Грунт.

Состав:

дисперсия поливинилацетатэтиленовая, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте для стран ЕС (кат. A/a): 30 г/л. Данный продукт содержит менее 5 г/л ЛОС.



Надежная интерьерная

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунт. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунт два раза (методом "мокрое по мокрому").

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После шлифования всегда грунтовать продуктом Alpina Грунт. Сильно впитывающие гипсовые основания прогрунтовать материалом Alpina Грунт разбавленная в соотношении 1:2 водой.

Керамическая или облицовочная кладка:

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Наносить материал Alpina Надежная интерьерная, разбавленный максимум 10% (по объёму) воды.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия зашкурить. Загрязненные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской Alpina Надежная интерьерная, разбавленной максимум 5 % воды или прогрунтовать Alpina Грунт.

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina Грунт.

Плесень, никотин, жир, копоть, разводы воды

Поверхности с плесенью и грибами очистить механическим способом влажной щеткой, шабером или скребком. Грунтовочное покрытие выполнить продуктом Alpina Грунт против Плесени. Финишное покрытие - Alpina Кухня и Ванная. Никотин, разводы воды, жир и копоть отмыть жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Наносить изолирующую краску на основание растворителя.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать финишной шпатлевкой от Alpina. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом Alpina Грунт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Хранение:

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 220_RU по состоянию на апрель 2018 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.