



Alpina EXPERT Strukturputz K, R (Альпина ЭКСПЕРТ Структурпутц К, Р)


Дисперсионная структурная штукатурка для наружных и внутренних работ, усиленная стекловолокном.

R20 (P20) - структура «короед», размер зерна около 2,0 мм

R30 (P30) - структура «короед», размер зерна около 3,0 мм

K15 (K15) - структура «камешковая», размер зерна около 1,5 мм

K20 (K20) - структура «камешковая», размер зерна около 2,0 мм



ColorMix

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Размеры упаковки:

База 1: 16 кг

Назначение:

Готовая к применению дисперсионная структурная защитно-отделочная штукатурка, усиленная стекловолокном, для наружных и внутренних работ. Для финишной защитно-декоративной отделки минеральных поверхностей, в том числе систем утепления (СФТК) на основе теплоизоляционных плит из минеральной ваты и пенополистирола.

Свойства:

- атмосферостойкая
- легко наносится и структурируется
- экологичная, водоразбавляемая
- гидрофобная
- устойчивая к образованию трещин
- с высокой паропроницаемостью
- слабогорючая (группа горючести - Г1)
- щелочестойкая, не омыляется

Подходящие типы оснований:

Цементные, цементно-известковые и известково-цементные штукатурки и шпатлевки, бетон, дисперсионные шпатлевки, старые матовые дисперсионные краски, армированные слои систем утепления (СФТК). Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии.

Цветовые тона/ Колеровка:

Белая.

Применяется как белая штукатурка или заколерованная машинным способом с помощью системы Alpina ColorMix, а также вручную колорантами Alpina Kolorant (до 2% объема) или Alpina Tint (до 1% объема).

При колеровке вручную требуется смешивать все необходимое количество во избежание отличий цветовых оттенков

Степень глянца:

матовая

Способ нанесения/ Инструмент:

Перед использованием тщательно перемешать мешалкой на низких оборотах. Если продукт заколерован - пробным нанесением убедиться в соответствии колерованной штукатурки требуемому цвету.

Наносить кельмой из нержавеющей стали или машинным способом.

При ручном способе, сразу после нанесения снять избыток материала, доводя слой штукатурки до размера зерна, и выполнить структурирование подходящим инструментом для получения желаемой структуры.

В случае машинного нанесения подобрать сопло в соответствии с размерами зерна (размер сопла = размер зерна x 4). Необходимое рабочее давление: 03 - 0,6 МПа (3 - 6 бара).

Инструменты промыть водой сразу после применения.

Время высыхания/ Температура применения:

При температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % через 24 часа покрытие сухое на поверхности и устойчивое к дождю. Полное высыхание и способность нести поверхностные нагрузки наступает примерно через 3 дня. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания соответственно увеличивается. Не применять при температуре воздуха и основания ниже +5 °С и выше +30°С.

Расход:

Alpina EXPERT Strukturputz K15: около 5,9 м²/16 кг (2,7 кг/м²)

Alpina EXPERT Strukturputz K20: около 4,8 м²/16 кг (3,3 кг/м²)

Alpina EXPERT Strukturputz R20: около 5,3 м²/16 кг (3,0 кг/м²)

Alpina EXPERT Strukturputz R30: около 4,4 м²/16 кг (3,6 кг/м²)

Расход указан на гладком основании с нормальной впитывающей способностью. Точный расход определяется методом пробного нанесения непосредственно на объекте.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие (при необходимости): выполняется закрепляющей грунтовкой глубокого проникновения Alpina EXPERT Grund-Konzentrat .

Промежуточное покрытие: выполняется адгезионной пигментированной грунтовкой с кварцевым наполнителем Alpina EXPERT Quarz-Grund, заколерованной в цвет финишного покрытия.

Финишное покрытие: выполняется готовой к применению и предварительно заколерованной (при необходимости) дисперсионной штукатуркой Alpina EXPERT Strukturputz. Допускается разбавить материал водой для регулировки консистенции: в случае ручного нанесения – не более чем на 1 %, в случае машинного способа – не более чем на 2 %.

Состав:

Состав: дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, модифицирующие аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/с) не должна превышать 40 г/л. Данный продукт содержит менее 35 г/л ЛОС.

Alpina EXPERT Strukturputz K, R

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ. Подготовку основания и выполнение работ следует выполнять в соответствии с действующими нормативными документами.

Цементные, цементно-известковые и известково-цементные штукатурки:

Новые цементные, цементно-известковые и известково-цементные штукатурки рекомендуется не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью очистить механическим способом или смыть водой под давлением. На слабо впитывающие или соответственно гладкие основания нанести грунтовочное покрытие материалом Alpina EXPERT Quarz-Grund, заколерованным в цвет финишного покрытия. Нормально или сильно впитывающие основания предварительно прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Керамическая или облицовочная кладка:

К отделке пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Глазурированные поверхности должны быть заматованы. Грунтовочное покрытие выполнить адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT Quarz-Grund, заколерованной в цвет финишного покрытия.

Покрyтия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать и обеспылить. Загрязненные, мелящиеся старые покрытия очистить водой под давлением. Нанести предварительное грунтовочное покрытие адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT Quarz-Grund, заколерованной в цвет финишного покрытия.

Покрyтия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Поверхности с высолами:

Высолы удалить сухим способом при помощи щетки. Нанести грунтовочный слой специальной органорастворимой грунтовкой. При нанесении покрытий на поверхности с высолами длительная адгезия не может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов, ухудшающих адгезию под штукатурным слоем.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпательвать фасадными шпательками. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпательванные участки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности / Очистка инструмента:

Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Очистка инструментов: сразу после использования вымыть водой с мылом.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее + 5°C. Гарантийный срок: в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.

Утилизация отходов:

Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Сухие остатки материала утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 600_RU по состоянию на март 2022 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу. Актуальная техническая информация доступна на сайте www.alpina-farben.ru