



## Direkt auf Rost

### Alpina Прямо на ржавчину

#### Описание продукта:

специальная эмаль для нанесения прямо на ржавчину, для стали и железа. Для внутренних и наружных работ - для длительной защиты от ржавчины.



## КРАТКИЙ ОБЗОР

#### Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

#### Преимущества продукта:

Длительная защита от коррозии  
Легко наносится  
Отличная светостойкость

#### Свойства:

отличная адгезионная грунтовка, защита от коррозии и финишная эмаль в одном. Высокая степень укрывистости, максимальная стойкость к атмосферным явлениям, грязеотталкивающие свойства, простота в нанесении. Быстро сохнет, короткое время высыхания перед нанесением следующего слоя эмали. Оптимальная защита при наружном применении при нанесении 3 тонких слоев. Для внутренних работ достаточно 2 слоя. Слабый запах при нанесении и высыхании. Для продления срока службы рекомендуется регулярно проверять окрашенную поверхность на наличие сколов, царапин и обновлять поврежденные места при помощи Direkt auf Rost. "Ультра защита от непогоды до 10 лет". \*\*При соблюдении правил технического нанесения и использования в частном домовладении, по опросу потребителей.

Железо и сталь (не на оцинкованный металл) в домашнем хозяйстве и саду, прочные существующие лакокрасочные покрытия (кроме акриловых эмалей и порошковых покрытий). Не подходит для поверхностей с сильной или длительной влажной нагрузкой или воздействием, вызывающим коррозию веществ (солей или кислот).

#### Цветовые тона/ колеровка:

СЛОНОВАЯ КОСТЬ  
ЖЕЛТЫЙ  
ЗОЛОТИСТЫЙ  
КРАСНЫЙ  
БОРДО  
СИНИЙ  
ЗЕЛЕНый  
СЕРЫЙ  
ТЕМНО-КОРИЧНЕВый  
ШОКОЛАДНЫЙ  
ЧЕРНЫЙ  
СЕРЕБРЯНЫЙ  
БЕЛый

#### Степень глянца:

глянцевая (серебрянный и золотистый оттенок - шелковисто-глянцевая)

#### Инструмент / температура:

Наносить кистью, валиком или краскопультом.  
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.  
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

#### Время высыхания:

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%  
- сухо на поверхности примерно через 2 часа  
- сухо на ощупь примерно через 3-4 часов  
- готова для нанесения следующего слоя покрытия примерно через 6-8 часов  
При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

#### Нанесение и расход:

рыхлую ржавчину и грязь удалить соответствующим инструментом, поверхность обезжирить. Продукт хорошо размешать, нанести при температуре не менее +5°C кистью, валиком или пульверизатором.  
Расход: 100-120 мл/м2 на слой.

#### Структура покрытия /разбавление:

**грунтовочный слой:**  
Alpina Direkt auf Rost неразбавленно.  
**промежуточный слой и финиш:**  
Alpina Direkt auf Rost неразбавленно.

#### Состав:

алкидная смола, уайт-спирит, пигмент, минеральные наполнители, добавки, антикоррозионный пигмент. Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/i): 500 г/л. Данный продукт содержит не более 430г/л ЛОС.

## Direkt auf Rost

### ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

#### Подготовка подложки:

Металлические поверхности очистить от рыхлой ржавчины ручной шлифовкой (прочную ржавчину можно не удалять). Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить, поверхность обезжирить.

#### Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Железо, сталь	внутри / снаружи	удалить непрочную ржавчину, обезжирить	Alpina Direkt auf Rost	Alpina Direkt auf Rost (только снаружи)	Alpina Direkt auf Rost
Прочные старые покрытия (кроме акриловых и порошковых эмалей)	внутри / снаружи	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием, при необходимости прогрунтовать. Удалить непрочную ржавчину, поверхность очистить, щелочное травление.	Alpina Direkt auf Rost	Alpina Direkt auf Rost	Alpina Direkt auf Rost

#### Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультom
мл/м <sup>2</sup>	90	90-100	100-120

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Внимание

воспламеняющаяся жидкость и пар. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Повторный контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. Не курить. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Содержит алифатические углеводороды деароматизированные. Может вызвать сонливость или головокружение.

#### Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке.

#### Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

#### ТИ № 310\_RU по состоянию на март 2019 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.