


Buntlack

Alpina Цветная эмаль для дерева и металла - в оттенке по Вашему желанию

Описание продукта:

область применения: цветная в насыщенные и яркие оттенки (алкидная) эмаль с превосходной укрывистостью и цветостойкостью. Внутри и снаружи помещения. Устойчива к царапинам, прекрасно очищается.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л; 10л

Преимущества продукта:

Превосходная укрывистость
Очень прочная и устойчивая к царапинам
Насыщенные яркие цвета

Свойства:

продукт колеруется в широкий диапазон оттенков. Создает яркую гладкую цветную, устойчивую к царапинам поверхность. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания. Легко наносится и быстро высыхает.

Пригодные подложки:

Прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности дерева, металла и твердого ПВХ. При необходимости также минеральные поверхности, цементные штукатурки, бетон, гипсокартон.

Цветовые тона:

	глянцевые	шелковисто-матовые
ЗЕЛЕНый	x	x
ГЛИНЯный КОРИЧНЕВый	x	x
ТЕМНО-КОРИЧНЕВый	x	x
ШОКОЛАДный	x	x
ЧЕРный	x	x
ГАЛЕЧный СЕРый	x	
СЛОНовАЯ КОСТь	x	
КРАСный	x	
СИНий	x	
КРЕМОВО-БЕЛый		x

Колеровка:

База 1: белая

База 2 и 3: прозрачная

База 1 может применяться как белая эмаль или заколерованная машинным способом с помощью Alpina ColorMix или в ручную с помощью концентратов Alpina Tint. Для насыщенных оттенков используйте, пожалуйста, только базу 3, отколерованную с помощью Alpina ColorMix.

Степень глянца:

глянцевая и шелковисто-матовая

Инструмент / температура / нанесение:

Наносить кистью, валиком или краскопультом.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 5 часов. Нанесение следующего продукта через 8 часов.

Нанесение и расход:

удалить непрочные старые покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Прочные старые покрытия слегка подшлифовать. Нанести Buntlack в 2 слоя. На неокрашенные поверхности предварительно нанести грунтовку Alpina Grundierung für Metall или Alpina Grundierung für Holz. Продукт хорошо размешать. Расход: 80-100 мл/м² на слой.

Структура покрытия /разбавление:

грунтовочный слой:

Alpina Grundierung für Metall неразбавленно
или Alpina Grundierung für Holz неразбавленно
промежуточный слой и финиш:
Alpina Buntlack неразбавленно.

Состав:

алкидная смола, уайт-спирит, пигмент, минеральные наполнители, аддитивы, антикоррозионные пигменты. Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/I): 500 г/л. Данный продукт содержит не более 500 г/л ЛОС.

Buntlack

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Металлические поверхности полностью очистить от ржавлой ржавчины ручной или машинной шлифовкой. Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить. Грунтовать продуктом Alpina Grundierung für Metall или Alpina Grundierung für Holz.

Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри	прошлифовать	Alpina Buntlack	-	Alpina Buntlack
	снаружи	прошлифовать	Alpina Grundierung für Holz	Alpina Buntlack	Alpina Buntlack
Железо, сталь	внутри / снаружи	удалить ржавчину, обезжирить	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Buntlack	Alpina Buntlack
Твердый ПВХ	внутри / снаружи	прошлифовать, обезжирить	Alpina Buntlack	-	Alpina Buntlack
Бетон	внутри / снаружи	В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить.	-	Alpina Buntlack	Alpina Buntlack
Прочные старые покрытия	внутри / снаружи	прошлифовать, очистить	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Buntlack	Alpina Buntlack

Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопульту
мл/м ²	80-100	90-100	100

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание

воспламеняющаяся жидкость и пар. Повторный контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Содержит бутаноноксим. Может повлечь аллергическую реакцию.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке.

ТИ № 380_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.